



# PAVIROCK B

PRODUZIONE STANDARD



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

**TABELLA RIEPILOGATIVA:** Rev 125

**DESCRIZIONE:** Geotessile tessuto a bandelle (GTX-W)

**COMPOSIZIONE:** Polipropilene nero

<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>		<b>15/15</b>	<b>25/25</b>	<b>32/32</b>	<b>42/42</b>	<b>52/52</b>	<b>60/60</b>	<b>75/75</b>	<b>85/85</b>	<b>100/100</b>	
Massa areica	g/m <sup>2</sup>	75	130	140	200	240	250	350	370	430	EN ISO 9864
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>											
Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	15,0	27,0	32,0	42,0	52,0	60,0	75,0	85,0	100,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	15,0	27,0	32,0	42,0	52,0	60,0	75,0	85,0	100,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	15	14	16	15	14	15	16	20	18	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	14	14	14	14	14	10	12	15	14	EN ISO 10319
Resistenza al punzonamento statico CBR	kN	1,8	4,0	4,0	5,0	5,5	6,0	8,0	10,0	9,0	EN ISO 12236
Perforazione al cone drop test	mm	25	10	15	10	9	10	8	6	9	EN ISO 13433
<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE</b>											
Apertura caratteristica O <sub>90</sub>	μm	300	350	350	350	190	350	300	200	250	EN ISO 12956
Permeabilità normale al piano V <sub>i</sub> ,50	l/s*m <sup>2</sup>	10	35	20	35	22	6	6	6	10	EN ISO 11058

## NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto.

Vigano Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tolleranza sulle dimensioni dei rotoli ± 5%.

Su richiesta sono disponibili altre grammature. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.

Vigano Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) - [geo.it@pavitex.com](mailto:geo.it@pavitex.com)

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

**PAVITEX**<sup>®</sup>