



# PAVIROCK TGL 50/50

PRODUZIONE STANDARD



VIGANÒ PAVITEX S.P.A.

**SCHEDA TECNICA STANDARD:** 00120

**DESCRIZIONE:** Geogriglia tessuta (GGR)

**COMPOSIZIONE:** Fibra di vetro ad alto modulo con coating polimerico, per rinforzo di manti bituminosi, nero

## CARATTERISTICHE FISICHE

		VALORE	NORMA
Massa areica	g/m <sup>2</sup>	220	EN ISO 9864
Apertura della maglia	mm	≈ 25 x 25	

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza a trazione MD	kN/m	50,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione CMD	kN/m	50,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max MD	%	3	EN ISO 10319
Allungamento a carico max CMD	%	3	EN ISO 10319

## DURABILITÀ

Conservare il prodotto nella confezione fino al momento dell'applicazione

Da ricoprire entro 1 giorno dalla installazione

Non esporre al cemento

## NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto

Il livello di confidenza è del 95%, tenuto conto delle tolleranze dichiarate dall'azienda secondo la normativa CE

I valori sono garantiti dalla Viganò Pavitex S.p.A., il cui Sistema Qualità è certificato secondo UNI EN ISO 9001

Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso

Per specifici lotti di produzione è possibile garantire prestazioni migliori da quelle indicate nella presente scheda

Tolleranze sulle misure dei rotoli: larghezza ± 5%, lunghezza ± 5%