

# PAVIMANT V 20

PRODUZIONE STANDARD



VIGANÒ PAVITEX S.P.A.

**SCHEDA TECNICA STANDARD:** 00126

**DESCRIZIONE:** Geogriglia tessuta (GGR)

**COMPOSIZIONE:** 100% Polietilene, verde

<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>		<b>VALORE</b>	<b>NORMA</b>
Aspetto	-	rete	
Massa areica	g/m <sup>2</sup>	100	EN ISO 9864
Apertura della maglia	mm	≈ 3 x 3	
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>			
Resistenza a trazione MD	kN/m	20	EN ISO 10319
Resistenza a trazione CMD	kN/m	10	EN ISO 10319
Allungamento a carico max MD	%	15	EN ISO 10319
Allungamento a carico max CMD	%	20	EN ISO 10319
Resistenza al punzonamento statico CBR	kN	1,2	EN ISO 12236
<b>DURABILITÀ</b>			
Previsione di durabilità su versanti naturali	anni	≥ 5	

## **DURABILITÀ**

Conservare il prodotto nella confezione fino al momento dell'applicazione.

## **NOTE**

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto. I valori sono garantiti dalla Viganò Pavitex S.p.A., il cui Sistema Qualità è certificato secondo UNI EN ISO 9001. Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Per specifici lotti di produzione è possibile garantire prestazioni migliori da quelle indicate nella presente scheda. Tolleranze sulle misure dei rotoli: larghezza ± 5%, lunghezza ± 5%.