



MEGAMAT

PRODUZIONE STANDARD



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

TABELLA RIEPILOGATIVA: 125

DESCRIZIONE: Geostuoia grimpante antirosiva (GMA), eventualmente rinforzata con geogriglia tessuta (GGR)

COMPOSIZIONE: Polipropilene (GMA), poliestere con rivestimento polimerico (GGR)

CARATTERISTICHE FISICHE

		10	15	20	R20	R35	R55	R80	R110	R150	R200	
Massa areica	g/m ²	300	400	500	480	500	535	580	620	720	760	EN ISO 9864
Spessore a 2 kPa	mm	10,0	15,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	EN ISO 9863

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	1,3	1,7	1,8	20,0	35,0	55,0	80,0	110,0	150,0	200,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	0,6	0,4	0,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	30,0	30,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	65	60	50	10	10	10	10	10	10	10	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	65	60	50	10	10	10	10	10	10	10	EN ISO 10319

NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto.

Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tolleranza sulle dimensioni dei rotoli $\pm 5\%$.

Su richiesta sono disponibili altre grammature. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)
Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.it@pavitex.com
Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

PAVITEX[®]